

CRÉOLE TIE AND DYE FIMO NÉON

Par : Karine Barrera



Débutant



0 minutes

Comment créer des créoles fluorescentes effet tie and tie avec de la pâte polymère ?

Vous trouverez dans ce tutoriel une méthode facile pour obtenir une succession de couleurs sur le même fil de pâte. Il peut y avoir autant de nuances que vous voulez, vous ne serez limité que par la longueur du tube de l'extrudeuse. Les couleurs travaillées sont celles des toutes dernières Fimo néon dans la gamme des Fimo Effect, elles apportent une touche très estivale à toutes les créations.

Quel matériel utiliser pour Créoles tie and dye Fimo néon ?

MATÉRIEL



Créoles ouvertes avec boule 30 mm - Fil 1.9 mm - Doré mat x2
Réf. : BO-885
Quantité : 1



Pâte Fimo Effect Néon 57gr Fuchsia (n°201)
Réf. : FIMO-201
Quantité : 1



Pâte Fimo Effect Néon 57gr Orange (n°401)
Réf. : FIMO-401
Quantité : 1



Pâte Fimo Effect Néon 57gr Violet (n°601)
Réf. : FIMO-601
Quantité : 1



Emporte-pièce rond x3
Réf. : OUTIL-076
Quantité : 1



Extrudeuse à manivelle + accessoires
Réf. : OUTIL-637
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Préparez vos 3 couleurs de pâtes fimo néon en les passant une après l'autre dans la machine à pâte au cran le plus épais, vous pouvez pour cette étape qui n'a pas besoin de précision utiliser un rouleau si vous n'avez pas de MAP. Avec un emporte pièce d'environ 2 cm prélevez dans les différentes couleurs 2 ou 3 ronds. Constituez un cylindre en mettant bout à bout ces ronds



★ Etape 2/4

Roulez le cylindre sous votre main sur un support pour réduire légèrement son diamètre de façon à ce qu'il puisse être inséré dans l'extrudeuse. Placez à la suite du cylindre l'embout qui comporte 19 petits trous puis vissez l'extrémité en métal de l'extrudeuse. Extrudez la pâte en tournant la manivelle, des fils de pâtes colorés ressortent comme par magie avec toutes les couleurs les unes après les autres dans un léger dégradé



★ Etape 3/4

Prenez un fil, commencez à le placer en l'écrasant un peu sur la tige ou il y a le papillon cela sera coupé par la suite. Enroulez toute la longueur du fil sur la créole avec régularité et patience, il est tout à fait possible de rajouter un second fil si vous n'avez pas la longueur nécessaire c'est ce qui a été fait pour ce tutoriel



★ Etape 4/4

C'est un conseil, une astuce, vous pouvez cuire vos créoles sur du bicarbonate de soude alimentaire dans une assiette pour éviter d'avoir des marques sur votre pâte dues à l'écrasement de la polymère sur un support dur. Faîtes une cuisson à 120 degrés pendant 30 minutes. Attendez que vos boucles d'oreilles soit bien refroidies puis avec un pinceau enlevez les résidus de bicarbonate. Il n'est pas conseillé de vernir des pièces polymères en relief car cela avive le côté plastique de la matière, laissez votre création telle qu'elle est.



Le résultat

