

DIY DOMINOS EN RÉSINE AVEC DES FLEURS SÉCHÉES

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



3h

Comment mettre des fleurs séchées dans la résine ?

Fabriquez votre propre jeu de dominos avec de la résine et des fleurs séchées. C'est un DIY très facile, mais qui demande de s'y prendre à l'avance, car vous devrez le réaliser en plusieurs fois et laisser la résine durcir 48 h entre chaque étape. Pour résumer, vous allez verser une première couche de résine jusqu'à la moitié du moule. Puis, vous placerez ensuite vos fleurs très soigneusement. 48 h plus tard, vous verserez la deuxième couche de résine qui recouvrira les fleurs séchées. Pour les plus patients, vous pourrez même faire une troisième couche de résine 48 h après la deuxième, afin de faire un joli fond plat au dos des dominos, car la résine se rétracte et forme une cuvette quand elle est en couche épaisse. Vous pouvez aussi poncer les bords avec une lime à ongles ou du papier ponce et remettre une petite touche de résine pour désopacifier les endroits poncés.

Ce temps peut-être raccourci si vous utilisez de la résine UV LED qui durci sous lampe UV en quelques minutes, mais cette résine est beaucoup plus chère. Étant donné le volume de résine nécessaire, nous vous conseillons de partir sur de la résine époxy qui est moins cher. À moins, par exemple, que vous ne fassiez que quelques dominos pour s'en servir comme repose-couteaux originaux.

Ce DIY résine peut également être réalisé avec des flocons métallisés ou d'autres petites décos comme des paillettes, des perles lettres, des colorants. Attention, ne mettez pas d'eau ou d'éléments humides dans la résine comme des fleurs fraîches, car elles vont pourrir à l'intérieur.

Ce DIY peut faire un très joli cadeau DIY résine pour la fête des mères ou pour un anniversaire.

Quel matériel utiliser pour DIY Dominos en résine avec des fleurs séchées ?


MATÉRIEL



Moule silicone pour réaliser 28 dominos en résine x1
Réf. : ATT-566
Quantité : 1



Assortiment en boite de 40 fleurs et feuilles séchées et pressées - Multicolore
Réf. : DEK-167
Quantité : 1



Perles sans trou - mini boules 3 mm - Doré à l'or fin x100
Réf. : ETA-449
Quantité : 2



Résine d'inclusion Crystal'Diamond 360 ml
Réf. : OUTIL-496
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/4

Équipez-vous de gants (généralement fournis avec la résine époxy) et masque à vapeurs organiques ou, à défaut de masque, aérez la pièce. Protégez votre surface de travail avec un plastique.

Faites le mélange des deux liquides selon les proportions indiquées sur la boîte de la résine. Utilisez un gobelet en carton pour mélanger les deux liquides ensemble. Pour les mesures, versez les deux liquides séparément dans les coupelles doseuses dans le kit. Ces coupelles peuvent être nettoyées ensuite avec de l'essuie-tout et de l'alcool ménager.

Habituellement, il faut mélanger 2 doses de résine pour 1 dose de durcisseur. Pour la première couche de l'ensemble des dominos, il vous faudra environ 120 ml de mélange résine + durcisseur. Ne mélangez pas la résine trop énergiquement pour ne pas faire trop de bulles, mais mélangez-la 2 minutes au moins. Si le mélange n'est pas homogène, la résine ne durcira pas.

Attendez 30 minutes avant de verser la résine pour que les bulles d'air remontent à la surface du gobelet.

Sachez que la résine peut se conserver assez longtemps au congélateur. Il faudra attendre qu'elle décongèle avant de l'utiliser. Cela peut créer plus de bulles.



★ Etape 2/4

Versez la résine dans les dominos en faisant à peu près la même épaisseur dans chaque moule. Faites un testeur pour vérifier que la résine est totalement durcit plus tard, sans devoir toucher à votre création et risquer de l'abîmer. Pour réaliser ce testeur, prenez par exemple une capsule de bouteille et versez un peu de résine dedans. Placez vos fleurs dans les dominos en vous aidant d'un cure-dent. Appuyez très légèrement sur les fleurs pour faire remonter les bulles d'air.



★ Etape 3/4

Vous pouvez essayer de faire éclater le reste des bulles avec un allume-gaz éloigné des fleurs (avec le briquet ce ne sera pas très facile, je me suis brûlé le pouce, donc à éviter).

Après 48 h, la résine est normalement totalement durcie. Vous pouvez préparer la seconde couche en mélangeant 120 ml et la verser doucement par-dessus les fleurs.

Attendez de nouveau 48 h.



★ Etape 4/4

Versez une troisième couche, beaucoup plus fine, mais qui surplombe le moule, afin de combler la cuvette formée par la résine. Cette étape est optionnelle. Elle permet juste d'avoir une plus jolie finition. Vous pouvez aussi couper avec un scalpel et poncer les bords. Pour rendre une partie poncée brillante de nouveau, il faut soit recouvrir de nouveau d'une fine couche de résine au pinceau, soit poncer longtemps avec un grain de plus en plus fin.

Attendez 48 h puis démóulez. Préparez une toute petite dose de résine pour coller les boules dorées. Mettez une petite goutte de résine dans les trous du domino grâce à un cure-dent. Placez les boules avec une pince à épiler. Attendez de nouveau 48 h.



Le résultat