

CRÉOLES AVEC FLEURS EN PÂTE POLYMÈRE

Par : Karine Barrera



Débutant



1h10

Comment réaliser des créoles avec des fleurs en pâte polymère Cernit ?

Comment faire des petites fleurs en pâte polymère ?

Réalisez en suivant ce tutoriel des mini créoles avec une fleur faite en pâte polymère enfilée. Vous apprendrez à modeler une petite fleur en 3 dimensions et à utiliser les bons la couleur de la pâte polymère utilisée !

Vous le savez chez Perles&Co on est un peu curieux... alors n'hésitez pas à nous montrer le résultat de vos créations en partageant une photo de vos réalisations avec nous sur les réseaux sociaux : notre page Facebook et notre page Instagram.

Quel matériel utiliser pour Créoles avec fleurs en pâte polymère ?

MATÉRIEL



Pâte Cernit Number One Opaque 56gr Blanc (n°027)
Réf. : CERNIT-068
Quantité : 1



Créoles à décorer en laiton 20x0.8 mm doré mat x2
Réf. : EAR-045
Quantité : 1



Perles toupies 3.10 mm Gold filled (or laminé) x10
Réf. : GLD-276
Quantité : 1



Studio - Set de 3 outils double embouts : style et finition
Réf. : OUTIL-355
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/8

Faites 2 boules identiques avec de la pâte blanche, vous avez besoin d'une très petite quantité pour faire 2 boules d'environ 10 mm. Appuyez avec votre index sur la moitié des boules en les roulant sur un support pour modeler un cône.



★ Etape 2/8

Prenez votre lame pour cranter votre goutte au tiers de son volume puis recoupez cette partie en deux.



★ Etape 3/8

Incisez la partie non touchée en 3 sections pour avoir en tout six branches. Vous pouvez à ce moment là retailer tout l'ensemble pour que les différentes branches se ressemblent et soient harmonisées.



★ Etape 4/8

Enfoncez une aiguille ou un objet pointu pour percer le centre des fleurs.



★ Etape 5/8

Prenez un outil embout à billes pour écraser et affiner délicatement chaque pétale. Ouvrez bien votre fleur.



★ Etape 6/8

Cuisson de la pâte polymère dans un four traditionnel à 120 degrés pendant 30 minutes. Vous pouvez faire cuire vos fleurs sur un lit de bicarbonate de soude pour que les fleurs ne soient pas marquées pendant la cuisson. Le bicarbonate ne laissera aucune marque sur vos fleurs, passez seulement un petit coup de pinceau pour faire tomber les grains après cuisson.



★ Etape 7/8

Retournez vos fleurs encore chaudes puis coupez avec votre lame le dos des fleurs jusqu'à atteindre le trou.



★ Etape 8/8

Prenez une pince pour aplatir le fil de la créole qui est replié. Enfilez tout à tour une perle dorée puis votre fleur polymère et une seconde perle. Remettez le fil de la créole comme il était pour pouvoir la crocheter avec l'autre bout de tige et la fermer. Utilisez une pince aux bouts en nylon pour ne pas faire sauter la galvanisation de votre créole.



Le résultat

